

REC'D 13 JAN 2005

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第12条、法施行規則第56条）
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 P04658900	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/16197	国際出願日 (日.月.年) 17.12.2003	優先日 (日.月.年) 18.12.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. B01J31/34, 35/10, 37/20, C10G45/12, 45/08		
出願人 (氏名又は名称) コスモ石油株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a ☐ 附属書類は全部で ページである。

☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）

☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。（実施細則第802号参照）

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☐ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 14.06.2004	国際予備審査報告を作成した日 17.12.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 後 藤 政 博	4G 8926
電話番号 03-3581-1101 内線 6787		

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

☐ PCT規則12.4にいう国際公開

☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1 - 6	有 無
	請求の範囲		
進歩性(IS)	請求の範囲	1 - 6	有 無
	請求の範囲		
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1 - 6	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

- 文献1: JP 04-243547 A (住友金属鉱山株式会社)
1992.08.31, 5欄11~18行, 実施例2, 比較例1
文献2: JP 2001-062301 A (株式会社コスモ総合研究所)
2001.03.13, 請求項1, 請求項5
文献3: 神戸英樹 他, アルミナ担持NiMo触媒におけるP添加効果の解明,
第32回石油・石油化学討論会講演要旨, 2002.10.11,
p.160-161, 表2, 表3, 161頁左欄最終段落

請求の範囲1, 2, 5, 6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1, 2により進歩性を有しない。文献1の比較例1には、三酸化モリブデン、炭酸コバルト、リン酸、クエン酸及び水から調整した活性金属水溶液を、無機酸化物担体上に担持し、100℃で乾燥させることにより、モリブデンが MoO_3 として22重量%、コバルトが CoO として4重量%、リンが P_2O_5 として3重量%含む軽油の水素化処理用触媒を得ることが記載されている。文献2には、比表面積 $170 \sim 300 \text{ m}^2/\text{g}$ 、細孔容積 $0.5 \sim 0.7 \text{ mL}$ 、平均細孔直径 $70 \sim 120 \text{ \AA}$ の無機酸化物担体を用いた脱硫触媒が記載されているから、文献2の無機酸化物担体を同じ用途の文献1の上記水素化処理用触媒に用いることは、当業者であれば容易なことである。NOスペクトルは、高活性を得るために、当業者が実験的に触媒成分を調整することにより得られると認められる。

請求の範囲3, 4に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-3により進歩性を有しない。文献3には、 MoS_2 の積層数の平均値が2.6、2.8のものの方が、脱硫活性に優れることが開示されているから、二硫化物の層を制御することは、当業者であれば容易なことである。